



江苏格莱特复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

## 产品品名: 无碱 1523 玻纤布

Item Model 产品型号		1523 玻纤布
Description 描述		无碱 1523 工业电子布
Weave Structure 组织结构		平纹
Weight 克重 g/m <sup>2</sup>		392g/m <sup>2</sup>
Thickness 厚度 mm		0.35mm
Yarn Type 标准用纱	Warp 径向	EC9 33*3*2
	Weft 纬向	EC9 33*3*2
Thread Count 经纬密度 支数/厘米	Warp 径向	11 ends/cm
	Weft 纬向	7.87 picks/cm
Break Strength 拉力强度 N/cm	Warp 径向	1190N/cm
	Weft 纬向	920N/cm
Working Temperature 工作耐温℃		≤550℃

### 注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

### 相关其他规格工业无碱电子布

序号	品种	产品幅宽 (cm)	基重 (g/m <sup>2</sup> )	厚度 (mm)	织物组织
1	104	107 127	18.7±3.0	0.028	平纹
2	106		24.8±3.0	0.036	平纹
3	1070		33.4±3.0	0.055	平纹
4	1080	107	46.8±3.0	0.062	平纹
5	1280		53.6±3.0	0.064	平纹
6	2112		71.5±4.0	0.081	平纹
7	2113	157	79.3±4.0	0.080	平纹
8	3313		81.4±4.0	0.084	平纹
9	1674		107	98.0±4.0	0.100
10	2116	106.8±4.0		0.094	平纹
11	1165	121.0±8.8		0.110	平纹
12	1522	107	123.4±8.8	0.150	平纹
13	154【1211】		123.8±8.8	0.140	平纹
14	985		139.0±8.8	0.130	平纹
15	985A	127	143.0±8.8	0.140	平纹
16	1652		140.0±8.8	0.114	平纹
17	1064		156.0±8.8	0.150	平纹
18	1506	157	165.0±8.8	0.145	平纹
19	5430		180.0±8.8	0.153	平纹
20	7628L		201.0±12.0	0.178	平纹
21	7628T	207	205.4±16.6	0.180	平纹
22	1528		211.9±16.6	0.165	平纹
23	7638H		285.0±16.6	0.265	平纹
24	1142	254	290.4±16.6	0.279	平纹
25	7530		345.0±16.6	0.290	平纹
26	1523		392.0±16.6	0.340	平纹
27	162	254	400.0±20.0	0.381	平纹
28	1589		414.0±20.0	0.406	平纹
29	1564		420.4±20.0	0.380	平纹